VENETO

C172V1.1



Caractéristiques techniques
- Technical specifications :

Évacuation : droite ou gauche	Waste position : Right or Left
Antidérapant : PN24	Anti-slip PN24
Grille et bonde fournies	Included : stainless steel cover and waste
Epaisseur : 28mm	28mm thick
Texture : Pierre de Lave	Stone texture

AVANT TOUTE MANIPULATION, VEUILLEZ VERIFIER L'ETAT DU RECEVEUR. AUCUNE RECLAMATION NE SERA PRISE EN COMPTE APRES INSTALLATION.
BEFORE ANY HANDLING, PLEASE CHECK THE CONDITION OF THE SHOWER TRAY. NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED AFTER INSTALLATION.



24h avant la pose, stocker le receveur à température ambiante dans la pièce où il sera installé.
24 hours before installation, store the shower tray at room temperature in the room where it will be installed.

COMPOSITION SMO™
SMO™ matériau massif est coulé à froid et se compose de pierres naturelles broyées. L'ensemble des différentes granulations est mélangé à un liant polyester à basse viscosité, insaturé, orthophtalique et stabilisé lumière. Les coloris sont obtenus par adjonction et dispersion de pigments (Chaque pièce peut présenter de légères variations de teinte et de décor liées au procédé de fabrication). L'imperméabilité de surface est assurée par un gelcoat isophtalique neopenthylglycol.
The solid SMO™ material is cold-cast and composed of crushed natural stone. The various grain sizes are blended with a low-viscosity, unsaturated, orthophthalic polyester resin, stabilized against UV light. Colours are achieved through the addition and dispersion of pigments. (Each piece may show slight variations in colour and pattern due to the manufacturing process.) Surface waterproofing is ensured by an isophthalic neopentyl glycol gelcoat.

Conseils d'entretien - Maintenance advice

✓ **torchon** cloth

✓ **éponge non abrasive** non-abrasive sponge

✓ **savon neutre** mild soap

✓ **eau froide ou tiède** cold or warm water

Protégez-vous - Protect yourself

Outillage non fourni - Tools not supplied

DECOUPE : à réaliser avec une disqueuse à disque diamant de segment continu ou un scie sauteuse avec lame métal
CUTTING : use a continuous rim diamond disc grinder or a jigsaw equipped with a metal-cutting blade

Préconisations colles et joints
- Recommended adhesives and sealants

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SOUPLE FONGICIDE :
- Colle mastic polyurethane (ou) mastic hybride (ou) Silicone colle
L'utilisation du JOINPAN est préconisée
Polyurethane adhesive sealant, or hybrid sealant, or silicone adhesive.
The use of JOINPAN is recommended.

COLLE HYBRIDE MONO-COMPOSANT :
- Silicone sanitaire blanc ou incolore
L'utilisation du COLLPAN est préconisée
ONE-COMPONENT HYBRID ADHESIVE :
– White or clear sanitary-grade silicone.
The use of COLLPAN is recommended.

Joint mousse (fond de joint)
Only for french market

Tutoriel vidéo
Pose d'un receveur de douche

DÉCOUPE - CUTTING INFORMATION



Zones de découpe possible
Possible cutting areas

- **Recoupe d'ajustage possible par l'installateur sur place.**
- Adjustment trimming can be carried out on site by the installer.
- **Toujours poser le côté recoupé contre un mur.**
- Always position the trimmed side against a wall.
- **Toujours poser encastré si la recoupe se fait sur un chant visible.**
- Always install recessed if trimming is done on a visible edge.
- **Protéger la zone à découper avec de l'adhésif papier pour éviter les éclats, puis découpez à l'aide d'une disqueuse équipée d'un disque diamant**
- Protect the cutting area with masking tape to avoid chipping, then cut using a rim diamond disc grinder or a jigsaw equipped with a metal-cutting blade.

AXE DE LA BONDE - DRAIN AXIS



TYPES DE POSES - TYPES OF INSTALLATION

HAUTEUR DE RÉSERVE - RESERVE HEIGHT

H : hauteur de réserve minimum en fonction de la bonde pour toute pose

H : minimum reserve height depending on the drain for all types of installation

H = 8,3cm	**BONDOUSC**
H=4,5cm	**SLIMSC**
H=6,6cm	**FLUSHSC**

POSE ENCASTRÉE - RECESSED INSTALLATION

Prévoir un décaissé de 3,1 cm sur toute la surface du receveur.
Leave a 3,1cm recess over the entire area the tray is to be installed.

Largeur du receveur l.
Width of tray



Prévoir une réserve carrée de 20 cm minimum.
Allow for a square reserve of at least 20cm.

POSE AU SOL - FLOOR MOUNTING

Largeur du receveur l.
Width of tray



Prévoir une réserve carrée de 20 cm minimum.
Allow for a square reserve of at least 20cm.

POSE ENCASTREE SUR PLOTS *

Disponible uniquement en France
For French market only

PLOT PRÉCONISÉ :
Marque VALENTIN

Références :
- 660200 000 00 hauteur de 6,5 à 11 cm
- 660400 000 03 hauteur de 8,2 à 13,7 cm

NON FOURNIS

AVEC CEINTURE PÉRIPHÉRIQUE



Avec ceinture périphérique - Epaisseur mini 5 cm



SANS CEINTURE PÉRIPHÉRIQUE



Sans ceinture périphérique



1 REPÉRER LA POSITION DE LA BONDE
- IDENTIFY THE POSITION OF THE WASTE OUTLET



- **Repérer la position de vidage sur le receveur**
- Mark the waste outlet position on the shower tray



- **Repérer la position de vidage au sol et positionner la bonde**
- Mark the waste outlet position on the floor and position the waste trap

2 **PRÉPARER LA CHAPE** - PREPARE THE SCREED



- **Pour éviter tout risque d'écrasement, la réserve autour de la bonde ne doit pas dépasser 20cm**
- To avoid any risk of crushing, the recess around the waste trap must not exceed 20 cm

- **Prévoir la hauteur de la réserve en fonction de la bonde (se référer au tableau HAUTEUR DE RÉSERVE)**
- Allow for the recess height according to the waste trap (refer to the table RESERVE HEIGHT)

- **Contrôler les niveaux**
- Check the levels

3 **EFFECTUER UN TEST D'ÉCOULEMENT** - PERFORM A DRAINAGE TEST





Important :
Vérifier la bonne évacuation de l'eau sur le receveur jusque dans la bonde
Important: Check that the water drains correctly across the shower tray and into the waste trap.

- **Placer le receveur sans le coller afin de valider l'emplacement de la bonde**
- Place the shower tray without sealing it to check the positioning of the waste trap.

- **Vérifier les niveaux sur les deux largeurs et les deux longueurs à l'aide d'une règle couvrant la largeur et la longueur du receveur.**
- Check the levels on both widths and both lengths using a straightedge that spans the full width and length of the shower tray.

4 **PRÉPARER LA POSE** - PREPARE THE INSTALLATION





- **Tracer les contours du receveur (à l'aide de ruban de masquage)**
- Mark the outline of the shower tray (using masking tape).

- **Relever le receveur à l'horizontal**
- Raise the shower tray to a horizontal position

5 **POSER LE RECEVEUR** - INSTALL THE SHOWER TRAY





- **Déposer un cordon de colle tous les 15 cm environ, nous préconisons la colle COLLEPAN**
- Apply a bed of adhesive approximately every 15 cm. We recommend using COLLEPAN adhesive.
- **Poser le receveur et recontrôler les niveaux**
- Place the shower tray and recheck the levels.
- **Raccorder la bonde d'évacuation**
- Connect the waste outlet

---

6 **ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ** - ENSURE WATERPROOFING





- **Mettre en place le joint mousse et réaliser le joint au sol**
- Fit the foam strip and apply the floor joint French Market only



Important : Pour éviter les bavures, pulvériser une solution alcoolique avant de lisser le joint
Important: to avoid smearing, spray an alcohol-based solution before smoothing the joint.

- **Réaliser les joints d'étanchéité, nous préconisons l'utilisation du joint JOINPAN disponible en plusieurs coloris assorti au receveur**
- Apply the sealing joints. We recommend using JOINPAN, available in several colours matching the shower tray.

7 **FIN DE CHANTIER** - END OF INSTALLATION



Pour terminer le chantier (pose de faïence, peinture, etc.) couvrir le receveur
To complete the installation (tiling, painting, etc.), cover the shower tray

- **Positionner la grille d'évacuation et nettoyer le receveur**
- Fit the waste grid, and clean the tray

NORMES - STANDARDS COMPLIANCE

Résistance aux tâches et aux agents chimiques

PRODUITS	DURÉE D'EXPOSITION	RÉSISTANCE	RÉSULTATS
VINAIGRES	2h/16h/24h	Bonne	Conforme au test de EN 14527 (vinaigre blanc recommandé pour l'entretien du SMO)
SOUDES, DÉBOUCHEURS	2h	Bonne	Conforme au test de EN 14527
SOLVANTS	2h	Bonne	Test réalisé avec Acétone, dissolvant, Alcool ménager, Ethanol 70%, conforme EN 14527
ANTICALCAIRE	2h	Bonne	Ne pas laisser sécher le produit
EAU DE JAVEL	2h/16h/24h	Bonne	Conforme au test de EN 14527
DÉSINFECTANT	2h/16h/24h	Bonne	Nettoyer rapidement après avoir fait une tache (bétadine dermique notamment)
VERNIS À ONGLES		Bonne	Nettoyer rapidement après avoir fait une tache
TEINTURES À CHEVEUX	2h/16h/24h	Bonne	Nettoyer rapidement après avoir fait une tache (ne pas utiliser de produit avec ammoniaque)
CRÈME A RÉCURER		Moyenne	Risque de micro-rayures avec ce type de produits

Propriétés du SMO™ et de son gelcoat

PROPRIÉTÉS	
ANTIDÉRAPANT	PN6 Coloris Brillants PN24 Coloris Mats PN24 Coloris Natural Stone
RÉSISTANCE AUX RAYURES	Haute
RÉSISTANCE À L'ABRASION	Haute - Norme XPD12-210 et EN 14688
RÉSISTANCE À L'IMPACT	Haute - Norme XPD 60-050
RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	Bonne - Norme EN14 688
STABILITÉ DES COULEURS	Bonne - Norme EN438 2I
MATÉRIAU HYDROFUGE	Gelcoat de qualité sanitaire utilisé en milieu humide
CE	n° 002 V01 - EN 14527

SMO™ conforme à la norme EN14527

RESISTANCE TO STAINS AND CHEMICAL AGENTS

PRODUCTS	EXPOSURE TIME	RESISTANCE	RESULTS
VINEGARS	2h/16h/24h	Good	Compliant with EN 14527 test (white vinegar recommended for cleaning SMO™)
SODA, UNBLOCKERS	2h	Good	Compliant with EN 14527 test
SOLVENTS	2h	Good	Test carried out with Acetone, solvent, denture alcohol, 70% Ethanol. Compliant with EN 14527
ANTI-LIMESCALE	2h	Good	Do not allow the product to dry
BLEACH	2h/16h/24h	Good	Compliant with EN 14527 test
DISINFECTANT	2h/16h/24h	Good	Wipe off quickly if allowed to come into contact
NAIL VARNISH		Good	Wipe off quickly if allowed to come into contact
HAIR DYE	2h/16h/24h	Good	Wipe off quickly if allowed to come into contact (do not use products containing ammonia)
SCOURING CREAM		Average	Risk of micro-scratches with this type of product. DO NOT USE.

SMO™ conforms to EN 14527

PROPERTIES OF SMO™ AND ITS GELCOAT

PROPERTIES	
ANTI-SLIP	PN6 for Gloss PN24 for Matt
SCRATCH RESISTANCE	High
RESISTANCE TO ABRASION	High - Standards XPD12-210 and EN 14688
IMPACT RESISTANCE	High - Standards XPD 60-050
RESISTANCE TO TEMPERATURE DEVIATIONS	Good - Standards EN14 688
COLOUR STABILITY	Good - Standards EN438 2I
WATERPROOF MATERIAL	Sanitary grade gelcoat used for humid environments
CE	n° 002 V01 - EN 14527